



PRODUKTE – INFORMATION

5 2 4

AAROMATT 524

LM-haltige Mattfarbe, geruchs- und spannungsarm

Basis

Alkydharz-Polymerweichmacher-Kombination

Anwendung

AAROMATT 524 ist geeignet als hochdeckender Isolieranstrich für Glattanstriche auf Decken und Wänden, Putze, Beton und Mauerwerk, oder als Voranstrich für nachfolgende Dispersions-Anstriche. Ideal für die Anwendung in der Renovation durch spannungsarme Formulierung.

Eigenschaften

Lösemittelhaltiger, gerucharmer und hochelastischer, tuchmatter Anstrich mit gut isolierender Wirkung für stark saugende mineralische Untergründe. AAROMATT 524 kann auf nicht stark saugenden Untergründen unverdünnt verarbeitet werden. Auf Weissputzdecken können Sie durch die Zugabe von Verdüner AAROPHAN 654 (siehe Verdünnung) geruchlos arbeiten.

<u>Spez. Gewicht</u>	1.54 g/cm ³
<u>Festkörper</u>	75.4 %
<u>VOC-Anteil</u>	24.6 %

Lagerfähigkeit

In gut verschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur 9 Monate.

Untergrundvorbehandlung

Saubere, trockene und fettfreie Untergründe

Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, rollen, spritzen

Anlieferungszustand

Pastös thixotrop

Verarbeitungsviskosität

Die Zugabemenge hängt mit der Saugfähigkeit des Untergrundes zusammen. Für Voranstriche 5 - 10 % AAROPHAN 654 geruchlos, Deckanstriche unverdünnt oder bis max. 5 % AAROPHAN 654 geruchlos.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 105 – 210 gr/m²



Trocknungszeit

Bei 20° C. und guter Belüftung

Staubtrocken nach:	45 Minuten
Griffest nach:	1 - 2 Stunden
Überstreichbar nach:	3 - 4 Stunden

Sortiment

AAROMATT 524

LM-haltige, geruch- und spannungsarme Mattfarbe

Farbtöne: Weiss,
ab 2 Paletten auch in RAL 9010, NCS-S 0500-N

Gebinde: Kessel à 20 kg

Diese „Produkte-Information“ muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich. Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Fragen Sie gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe. **Schutzmassnahmen beim Umgang mit dem Produkt:** Anstrichstoff und Verdünnung sollen im flüssigen bzw. nicht völlig ausgetrockneten Zustand nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen! In jedem Fall entsprechende Reste ordnungsgemäss entsorgen. Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Sorgen Sie jederzeit für gute Belüftung und bringen Sie keine Zündquellen in den Lager-, Verarbeitungs- und Trocknungsbereich! Es gelten im übrigen die SUVA-Vorschriften, welche bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Anstrichen unbedingt beachtet werden müssen! Bei Unfällen mit Anstrichstoffen und Lösungsmitteln immer den Arzt aufsuchen! Beachten Sie bitte die Informationen auf der Produkte Etikette.